



ArcelorMittal

Leistungserklärung (nach Verordnung EU No 305/2011)

No. AMDI-2/09-CPR-13-1

- 1) Kenncode des Produkttyps: 1.0577
- 2) Produkttyp: Sections/Bars S355J2 nach EN 10025-2

Intended use or uses of the construction product, in accordance with the applicable Harmonisierte technische Spezifikation, as foreseen by the manufacturer:

Zur Verwendung in geschweissten, geschraubten und genieteten Strukturen

- 3) ArcelorMittal Belval and Differdange S.A
Site of Differdange
Rue Emile Mark
L-4503 Differdange (G.D. of Luxembourg)
Tel: +352 5820 2870
www.arcelormittal.com/sections

System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts:
System 2+

Die notifizierte Zertifizierungsstelle für die werkseigene Produktionskontrolle No. 0769 KIT stellt die Bescheinigung der Konformität der werkseigenen Produktionskontrolle auf der Grundlage der Erstinspektion des Werks und der werkseigenen Produktionskontrolle und der laufenden Überwachung, Bewertung und Evaluierung der werkseigenen Produktionskontrolle aus.

Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung in der Tabelle.

Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 3. Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Jean-François Liesch
Site Manager Differdange

Christophe Houyoux
Quality Manager

Date : 01.07.2013

Wesentliche Merkmale		Performance		Harmonisierte technische Spezifikation
Grenzabmaße und Formtoleranzen	Winkelstahl		EN10056-2	
	I und H -Träger		EN 10034	
	I -Träger mit geneigten		EN 10024	
	UPE, UPN		EN 10279	
	HL920, HL1000 mit $G_{HL} > G_{HLM}$, HD360/400, UB1016, HE1000 mit $G_{HE} > G_{HEM}$		ASTM A6	
Streckgrenze	Neanddicke (mm)		Werte (MPa)	
	>	≤	min	
		16	355	
	16	40	345	
	40	63	335	
	63	80	325	
	80	100	315	
100	140	295		
Zugfestigkeit	Neanddicke (mm)		Werte (MPa)	
	>	≤	min	max
	=3	100	470	630
		140	450	600
	100	140	450	600
Bruchdehnung	Neanddicke (mm)		Werte (%)	
	>	≤	min	
	=3	40	22	
	40	63	21	
	63	100	20	
	100	140	18	
Kerbschlagarbeit	Neanddicke (mm)		Werte (J)	
	>	≤	min	
		140	27 bei -20°C	
Schweißeignung	Neanddicke (mm)		Werte (%)	
	>	≤	max	
		30	0,45	
	30	40	0,47	
	40	140	0,47	
Dauerhaftigkeit (Chemische Zusammensetzung)	Neanddicke (mm)		Werte (%)	
	>	≤	max	
		140	C : 0,20	Cu : 0,55
		Si : 0,55	S : 0,030	
		Mn : 1,60	P : 0,030	
Vollberuhigter Stahl mit einem ausreichenden Gehalt an Stickstoff abbindernden Elementen (z.B. mindestens 0,02% Al).				

EN 10025-1:2004