



# TECNOTUBI

 s.p.a.

Via Mazzini 240/242 - ALFIANELLO (Brescia)  
Tel. (030) 993300 - Fax (030) 9933290  
Capitale Sociale € 5.456.000,00 i.v.  
R.E.A. MI-1987726 - Codice Fiscale R.I. Brescia n. 00463980177  
P.IVA 00564780989 - Cod. Ident. Comun. IT 00564780989  
Internet: www.tecnotubispa.it - e-mail: info@tcbtubi.it

---

## LEISTUNGSERKLÄRUNG

N° 14/01 – CPR01072013

1) *Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:*

**Unlegierten Stahlrohren geschweißt und nach EN 10219-1-2:2006 kaltfertig**

2) *Serien- Nr., Chargen-Nr:*

**S235JRH / 1.0039 nach EN 10219-1-2:2006**

3) *Verwendungszweck des Bauproduktes*

**Hohlprofile für den Stahlbau aus unlegierten Baustählen**

4) *Kontaktanschrift der Herstellers:*

**TECNOTUBI S.p.A.  
Via Mazzini, 240/242  
25020 Alfianello – BS - Italy**

5) *Nome Kontaktanschrift des Bevollmächtigten:*

**nicht anwendbar**

6) *Bewertungssystem der Leistungsbeständigkeit:*

**System: 2+**

7) *Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, dass von einer harmonisierten Norm erfasst wird.*

**Die notifizierte Stelle N.0036 TÜV SUD INDUSTRIE SERVICE GMBH München hat die erste Inspektion und laufende Überwachung nach dem System 2+ vorgenommen und das Zertifikat Nr. 0036-CPR-M-11-2007 erste Ausgabe 05.07.2007 als Konformitätsbescheinigung für die werkseigene Produktionskontrolle ausgestellt.**

8) *Bauprodukt mit europäischer technischer Bewertung*

**nicht anwendbar**

9) **Erklärte Leistungen**

wesentliche Merkmale	Leistung		Harmonisierte technische Spezifikation
Maße und Form	aus.Durchmesser	+/- 1% mind. +/-0.5 mm und. max. +/- 10 mm	EN 10219-2:2006
	Wanddicke (mm)	Toleranz	
	<= 5	+ / - 10 %	
	> 5	+ / - 0,5 mm	
Streckgrenze	Wanddicke (mm)	mind.einheitliche Werte N/mm <sup>2</sup>	EN 10219-1:2006
	<= 16	235	
	>16 =<40	225	
Zugfestigkeit	Wanddicke (mm)	einheitliche Werte N/mm <sup>2</sup>	
	< 3	360 – 510	
	=>3 <=40	360 – 510	
Dehnung	Wanddicke (mm)	mind. Werte %	
	<=40	24	
Kerbschlag	Pruefungstemperatur °C	mind. Werte	
	20°C	J	
	0°C	27 *	
	-20°C	-	
	* Eigenschaften geprueft nur auf Anfrage – Option 1.3		
Schweißseignung	Wanddicke (mm)	CEV max %	
	<=40	0,35	
Dauerhaftigkeit	Abschn. 6.8.2 - Option 1.4		

**10) Die Leistung des Produktes gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.**

Alfianello, 01 luglio 2014



Il Presidente  
Dott. Michele Amenduni



0036-CPR-M-11-2007

TECNOTUBI S.p.A.  
Via Mazzini, 240/242 25020 Alfianello – BS -Italy

14

DoP N.14/01 – CPR01072013

EN 10219-1:2006

S235JRH / 1.0039

Kaltgefertigte geschweißte Rohre für Stahlbau oder für  
Strukturverwendung

Toleranzen:

Streckgrenze:

Zugfestigkeit:

Dehnung:

Kerbschlag:

Schweißbeignung:

Dauerhaftigkeit:

Ausgedrückten wie in DoP angedeut

Gefährliche Stoffe: keine Leistungserklärung